# FICHE TECHNIQUE

**Peinture de retouche en stylo et en pot**

# STYLOS & PEINTURES EN POT APR COLORS

**Stylo 15 g**
Peinture prête à l'emploi

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Peintures de retouche APR COLORS de type glycérophtalique à séchage rapide, conditionnées en stylos de retouche ou en pots. Elles sont destinées aux travaux de retouche, marquage, décoration et finition. La fiche source les décrit comme prêtes à l'emploi et applicables sur de nombreux supports ; un essai préalable est recommandé sur les plastiques afin de vérifier l'adhérence.

## DOMAINES D'APPLICATION

Finitions brillantes, satinées ou mates sur la plupart des supports : acier, fer, aluminium, bois et surfaces préparées. Bonne adhérence annoncée sur acier dégraissé, phosphaté, grenaillé, galvanisé ou recouvert d'un apprêt.

## PRÉPARATION ET APPLICATION

Protéger les surfaces environnantes. Les supports doivent être propres, secs, exempts de graisse et débarrassés de la rouille non adhérente. Selon l'état et la porosité du support, appliquer un apprêt adapté. Pour le stylo, agiter énergiquement tête en bas pendant environ 30 secondes. Pour les pots, homogénéiser soigneusement la peinture en décollant les pigments déposés au fond. Effectuer un essai préalable. Appliquer en couches fines et croisées. Attendre 15 à 20 minutes avant une seconde couche ; pour les teintes claires, privilégier 2 ou 3 couches fines. Bien refermer après usage. Pour le nettoyage, la fiche source indique l'acétone.

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Aspect | Liquide fluide opaque coloré, odeur solvantée |
| Masse volumique à 20 °C | Environ 1,2 g/cm³ |
| Point éclair | Inférieur à 0 °C |
| Séchage | Hors poussière : 10 min - au toucher : 30 min - en profondeur : 8 h |
| Accélération du séchage | 60 °C pendant 15 à 30 minutes |
| Temps de recouvrement | Minimum 5 minutes - maximum 12 heures |
| Adhérence quadrillage | Classe 0 - NF T30038 / EN ISO 2409 |
| Réflexion spéculaire | > 80 UB à 60° pour les teintes brillantes - NF T30064 / EN ISO 2813 |
| Résistance UV | Conservation des propriétés mécaniques, faible jaunissement, absence de craquelure |

## CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

Stylo de retouche : 15 g, disponible à partir de l'unité. Durée de vie indiquée par la fiche source : 9 mois à compter de la date de conditionnement. Conditionnements en pot mentionnés : 250 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg et 20 kg.

## PRÉCAUTIONS

Consulter la fiche de données de sécurité et les indications portées sur le conditionnement avant utilisation. Utiliser dans une zone correctement ventilée et tenir le produit éloigné des flammes, étincelles et autres sources d'ignition.

**Source documentaire**
Version remise en forme à partir de la fiche technique APR COLORS "Stylos retouche de 15 g" datée du 04/09/2025, qui couvre également les peintures en pot. Les données techniques ont été conservées et la présentation harmonisée.