FICHE TECHNIQUE

Peinture de retouche en aérosol

AÉROSOLS DE RETOUCHE APR COLORS

Toutes teintes
Finitions mate, brillante, satinée ou texturée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Peinture de retouche APR COLORS de base glycérophtalique, disponible dans toutes les teintes RAL. La fiche source prévoit des finitions mates, brillantes, satinées et texturées, avec un diffuseur professionnel à jet orientable. Le produit convient à un usage intérieur et extérieur, sèche rapidement, est insoluble à l'eau et offre une protection anticorrosion standard pouvant être renforcée par l'emploi d'un apprêt antirouille.

DOMAINES D'APPLICATION

Bois, métal, béton, pierre, céramique, papier, carton et verre avec primaire d'accrochage. Pour les supports plastiques, vérifier préalablement la compatibilité avec une peinture solvantée.

MODE D'EMPLOI

Préparer soigneusement le support : dégraisser, poncer ou brosser si nécessaire, lessiver, dépoussiérer et sécher. Éviter l'application en dessous de 5 °C ou au-dessus de 30 °C. Secouer l'aérosol tête en bas pendant 1 à 2 minutes. Pulvériser tête en haut à environ 15 à 25 cm du support, en bandes légèrement chevauchantes et en maintenant l'aérosol en mouvement. Privilégier plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Attendre 15 à 20 minutes entre les couches. Après utilisation, retourner l'aérosol et purger le diffuseur jusqu'à l'arrivée du gaz propulseur seul. Nettoyer le diffuseur au white-spirit si nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Séchage hors poussière	Environ 5 minutes
Sec au toucher	Environ 30 minutes
Séchage complet	Environ 8 heures, selon température, hygrométrie et ventilation
Point éclair	< 0 °C
Densité indiquée sur la fiche source	0,976 g/cm³
Adhérence quadrillage	Classe 0 - NF T30038 / EN ISO 2409
Réflexion spéculaire	> 80 UB à 60° pour les teintes brillantes - NF T30064 / EN ISO 2813
Résistance UV	Conservation des propriétés mécaniques, faible jaunissement, absence de craquelure
Conditionnement décrit par la fiche source	Aérosol 520 / 400 ml net

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Récipient sous pression : tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Source documentaire
Cette version APR COLORS reprend et remet en forme la fiche technique "Aérosols retouche valable pour toutes les teintes" datée du 29/06/2025. Les données techniques ont été conservées ; les formulations et la présentation ont été harmonisées.